




STRUCTURE PIN RABOTÉ AUTOCLAVÉ VERT CLASSE 4



- NOM PILOTE ◦ Pin Sylvestre
- FAMILLE ◦ Pinaceae
- ORIGINE ◦ Europe
- NOM SCIENTIFIQUE ◦ Pinus Sylvestris
- RISQUES BIOLOGIQUES
 - Champignons : Très Durable - Classe 3
 - Insectes : Durable
 - Termites : Durable - Classe D
 - Imprégnabilité : Moyennement imprégnable - Classe 2
 - Classe d'emploi : Classe 4 par traitement autoclave
- DESCRIPTIF DU BOIS
 - Densité 540 Kg/m³
 - Vert par traitement autoclave
 - Fil droit
- ASPECTS TECHNIQUES
 - Dureté
 - Durabilité
 - Stabilité
- DISPONIBLE SUR STOCK
 - Raboté 4 Faces
 - 4 Arêtes arrondies ou chanfreinées



**Notes sur les bois autoclavés Pg 69*

	Lambourdes					Poutres					Poteaux		Contrecollé	
Epaisseur	45					63	70	95	70	90	140	180		
Largeur	70	120	145	195	220	165	145	220	195	245	70	90	140	180
Longueur	4 à 6 ml selon arrivages											3 à 5 ml		
Ref	303100	303106	303112	303116	303120	303124	303128	303132	303136	303137	303140	303144	303156	303160