



BOIS de CHARPENTE Traité Classe 2



- NOM PILOTE ◦ Sapin
- FAMILLE ◦ Pinaceae
- ORIGINE ◦ Europe
- NOM SCIENTIFIQUE ◦ Abies
- RISQUES BIOLOGIQUES
 - Champignons : Faiblement Durable - Classe 1
 - Insectes : Sensible
 - Termites : Sensible - Classe S
 - Imprégnabilité : Moyennement imprégnable - Classe 3
 - Classe d'emploi : Classe 2 par Traitement Insecticide-Fongicide
- DESCRIPTIF DU BOIS
 - Densité 450 Kg/m³
 - Blanc crème
 - Choix C18
- ASPECTS TECHNIQUES
 - Dureté
 - Durabilité
 - Stabilité
- DISPONIBLE SUR STOCK
 - Brut de Sciage
 - Bois Frais
 - Jaune par traitement classe 2

Bas		Moyen			Elevé	
■						
■	■	■				
■	■					

	Chevrons				Bastaings		Pannes		
<i>Epaisseur</i>	63		75	100	63		75	100	120
<i>Largeur</i>	75	100	100	120	150	175	225	225	240
<i>Longueur</i>	4 - 5 & 6 ml						4 - 5 - 6 & 7 ml		
<i>Ref</i>	101126	101128	101130	101132	101134	101136	101138	101140	101142