



## BOIS d'OSSATURE Calibré Traité Classe 2



- NOM PILOTE ◦ Sapin
- FAMILLE ◦ Pinaceae
- ORIGINE ◦ Europe
- NOM SCIENTIFIQUE ◦ Abies
- RISQUES BIOLOGIQUES
  - Champignons : Faiblement Durable - Classe 1
  - Insectes : Sensible
  - Termites : Sensible - Classe S
  - Imprégnabilité : Moyennement imprégnable - Classe 3
  - Classe d'emploi : Classe 2 par Traitement Insecticide-Fongicide
- DESCRIPTIF DU BOIS
  - Densité 450 Kg/m<sup>3</sup>
  - Jaune ou incolore par traitement Classe 2
- ASPECTS TECHNIQUES
  - Dureté
  - Durabilité
  - Stabilité
- DISPONIBLE SUR STOCK
  - Calibré 4 faces
  - Bois Sec
  - Classe 2 Incolore

Bas	Moyen			Elevé

Epaisseur	45				
Largeur	95	120	145	160	220
Longueur	5,10 ou 6 ml				
Ref	102204	102212	102216	102218	102220

