



BARDAGE ÉPICÉA AUTOCLAVÉ MARRON



- NOM PILOTE ◦ Epicéa
- FAMILLE ◦ Pinaceae
- ORIGINE ◦ Europe
- NOM SCIENTIFIQUE ◦ Picea Alba
- RISQUES BIOLOGIQUES ◦ Champignons : Faiblement Durable - Classe 1
◦ Insectes : Sensible
◦ Termites : Sensible - Classe S
◦ Imprégnabilité : Moyennement imprégnable - Classe 3
◦ Classe d'emploi 3 en autoclave
- DESCRIPTIF DU BOIS ◦ Densité 450 Kg/m³
◦ Marron par traitement autoclave

- ASPECTS TECHNIQUES

- Dureté
- Durabilité
- Stabilité

Bas	Moyen			Elevé

- DISPONIBLE SUR STOCK

- Section 21x135
- Choix A/B
- Profil Joint Creux
- Longueurs Selon Arrivages

Ref 108104

- LES COMPLÉMENTS

- Cornière classe 3 marron 55x55
- Pg 14 - Bois d'ossature
- Pg 15 - Bois Massif Abouté
- Pg 103 - Fixations
- Pg 119 - Préconisations de Pose

Ref 108191